

## SL-PU D60

### Beschrijving

SL-PU D60 is een twee-componenten, oplosmiddelvrij, gepigmenteerd, zelf nivellerende gietvloer op basis van een aromatische polyurethaan met taai-elastische eigenschappen.

Een Quartzline SL-PU D60 wordt toegepast waar een hard elastische, flexibele naadloze vloer gewenst is.

Ideaal op houten vloeren, kanaalplaatvloeren, zand/cement dekvloeren en daar waar contactgeluid een probleem kan zijn.

Toepasbaar in woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels en musea.

Geschikt voor lichte tot gemiddelde industriële belasting.

Reeds vele jaren wordt deze vloer gebruikt in combinatie met Quartzline Coating PU SG Coloured. Deze bekende combinatie munt uit in slijtvastheid en hardheid, maar ook als zijnde een alifatische UV-bestendige gekleurde topcoat op de verkleurende SL-PU D60. De coating heeft een erg laag VOC-level en voldoet daarmee aan de hoge standaards van de Duitse AgBB.

Ideaal voor publieke ruimtes zo als laboratoria, kantoren, gangen, kantines, scholen, ziekenhuizen, showrooms, musea, stadhuizen, enzovoort . Karakteristiek aan de gladde coating is dat deze bacteriostatische eigenschappen heeft, dit betekent dat micro-organismen niet kunnen vermenigvuldigen op de Coating PU SG Coloured. Om deze reden wordt deze combinatie veel gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria.

Gebruik 3% tot 5% Quartzline 'Antislip KFU' om een antislip laag te verkrijgen.

### Vorm

**Component A:** Vloeistof, gekleurd

**Component B :** Vloeistof, bruin transparant

Zo goed als alle RAL, NCS en Sikkens kleuren zijn mogelijk. Ook andere kleuren in overleg mogelijk.

Het aanbrengen in fases en het gebruik van verschillende batchnummers bij een project zouden tot lichte kleurverschillen kunnen leiden.

Onder invloed van direct zonlicht zullen verkleuringen en kleurafwijkingen optreden, dit heeft geen invloed op de functionaliteit en prestatie van de gietvloer.

De SL-PU D60 dient altijd afgewerkt te worden met een Quartzline PU SG Coloured toplaag zodat de vloer UV-bestendig en gekleurd afgewerkt wordt.

**Bestel voor 1 project altijd al het materiaal in 1 keer.**

### Eigenschappen

Flexibel en taai-elastisch

Aromatisch

Vloeistofdicht

Oplosmiddelvrij

Goede chemische en mechanische bestendigheid.

Viscositeit <sup>1</sup> (mPa.s) 2000 - 2500

Shore Hardheid <sup>2</sup> > D60

Dichtheid <sup>3</sup> (g/cm<sup>3</sup>) 1.41

Treksterkte <sup>4</sup> @ 8d (N/mm<sup>2</sup>) ~ 8

Rek bij breuk <sup>4</sup> @ 8d (%) ≥ 80

Treksterkte <sup>4</sup> @ 28d (N/mm<sup>2</sup>) ~ 14

Rek bij breuk<sup>4</sup> @ 28d (%) ≥ 65

Verwerkingstijd bij 20 °C (min.) ~ 20

Hechtsterkte <sup>5</sup> (N/mm<sup>2</sup>) > 1.5  
(Betonbreuk)

<sup>1</sup> = Brookfield, LV4, 30 RPM, @ 23°C

<sup>2</sup> = DIN 53505, 14 dagen/+ 23°C/50% R.H

<sup>3</sup> = ISO 2811-1, + 23°C/50% R.H

<sup>4</sup> = ISO 527/+ 23 °C/50% R.H

<sup>5</sup> = EN 4624, 14 dagen/+ 23 °C/50% R.H

## **Verpakking**

Component A: 20,9 kg emmer  
Component B: 4,10 kg jerry can  
Component A+B: 25 kg set

## **Houdbaarheid / Opslag**

Tot 12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen tussen +5°C en +30°C.

## **Verwerking**

**Mengverhouding:** Component A : Component B = 83,6 : 16,4 (gewichtsdelen)

Component B volledig toevoegen bij component A en gedurende 2 minuten mengen tot een homogeen mengsel.

Vervolgens het mengsel overgieten in een schone emmer en dit nogmaals minimaal 1 minuut intensief doormengen. Dit om eventuele ongemengde delen aan de rand en/of bodem te voorkomen.

Te snelle of te lange menging moet vermeden worden om luchtinsluiting te minimaliseren. Lucht die je er niet in brengt, hoeft er ook niet uit.

Mengen gebeurt bij voorkeur met een krachtige menger op laag toerental, 300 – 400 RPM, met een Quartzline WK 90 mengkorf.

## **Systeemopbouw**

### **Primer voor poreuze ondergronden:**

Op poreuze ondergronden SL-EP Scratchcoat of Primer BHH gebruiken, eventueel gemengd met Microdol A100 vulstof. Met deze primer wordt een sterke mechanische hechting verkregen door het opvullen van de poriën.

### **Primer voor niet poreuze ondergronden:**

Op gesloten ondergronden wordt gebruik gemaakt van Primer GW. Deze primer heeft zeer goede fysische hechteigenschappen.

Bij twijfel zet een hechtproef. Wij raden aan om in alle gevallen een hechtproef uit te voeren.

**Schraplaag:** Om te nivelleren en/of de ondergrond te sluiten moet geschraapt worden met een schraplaag, dit kan met SL-EP Scratchcoat of Primer BHH met Microdol A100. Op 1 vierkante meter heeft u 0,5 tot 1 kilo schraplaag nodig.

### **Afwerklaag : SL-PU D60**

**Topcoat:** De verkleurende SL-PU D60 dient voorzien te worden van een niet verkleurende, alifatische gekleurde Coating PU SG Coloured.

Ook een Coating PU MG Matt of Satin Gloss met UV remmende werking kan gebruikt worden. Dit vertraagt de verkleuring maar voorkomt het niet.

**Extra topcoat:** Voor extra slijtweerstand kan deze nog overlaagd worden met een Coating PU SG Coloured of met een andere transparante Quartzline topcoat.

**LET OP:** Felle kleuren rood, oranje, geel en blauw geven af in de gedroogde Coating PU SG Coloured. Het dient daarom de aanbeveling deze kleuren nog te voorzien van een transparante toplaag zoals bijvoorbeeld Coating PU SG Satin Gloss of Coating PU MG Satin Gloss of Matt.

Wit en zeer lichte grijs tinten tonen een iets mindere bestendigheid tegen koffie en rode wijn. Ook hiervoor zal een extra topcoat een verbetering brengen. Daar waar mogelijk bij voorkeur de Coating PU MG.

**VOOR ELK GIETVLOER / COATING SYSTEEM GELDT:**

Na het gebruik van de primer en de eventuele schraplaag dient de ondergrond gesloten te zijn **VOORDAT** de afwerklaag geapliceerd wordt. Dit om blazen en gaatjes in de afwerklaag te voorkomen.

**Quartzline SL-PU D60 is onderdeel van het volgende systeem:**

## Deco-Line Premium

**Verbruik**

Gietvloersysteem	Product	Verbruik
Primer	Primer BHH	125 - 250 g/m <sup>2</sup>
	SL-EP Scratchcoat	150- 500 g/m <sup>2</sup>
	Primer GW	100 - 150 g/m <sup>2</sup> .
Schraplaag (optioneel)	Primer BHH + Filler A100	500 - 1000 g/m <sup>2</sup>
	SL-EP Scratchcoat	500- 1000 g/m <sup>2</sup>
<b><u>Afwerklaag</u></b>	<b>SL-PU D60</b>	
<b>1 mm laagdikte</b>		<b>~ 1400 g/m<sup>2</sup></b>
<b>2 mm laagdikte</b>		<b>~ 2800 g/m<sup>2</sup></b>
<b>3 mm laagdikte</b>	<b>~ 4200 g/m<sup>2</sup></b>	
Topcoat	Quartzline PU SG Coloured	150 - 200 g/m <sup>2</sup>
Extra Topcoat (optioneel)	Quartzline PU SG Coloured Of iedere andere Quartzline transparante topcoat	150 - 175 g/m <sup>2</sup>

## Ondergrond voorbehandelen

De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm<sup>2</sup>) zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen.

Betonnen ondergronden moeten mechanisch voorbehandeld worden door middel van stofarm stralen of kervende apparatuur, om de cementshuid te verwijderen en een opgeruwd, hechtsterk en schoon oppervlak te verkrijgen.

Zwak beton en los liggende cementgedragen egalisaties dienen verwijderd te worden en oppervlaktebeschadigingen, zoals gaten en holle ruimten, moeten met Quartzline Epoxygel opgevuld worden.

Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een bezem en/of industriële stofzuiger.

De betonvloer of cementdekvloer moet geprimerd. Ongelijke ondergronden dienen te worden geëgaliseerd met Quartzline Cementitious SL Underlayment or Cementitious SL Constructive. Zie bijbehorende TDS voor meer informatie.

Is de ondergrond ouder dan 48 uur hechtproef opzetten, bij twijfel altijd vooraf een hechtproef uitvoeren!

## Verwerkingscondities

Ondergrondtemperatuur: Minimaal 10°C, maximaal +25°C

Omgevingstemperatuur: Minimaal 10°C, maximaal +25°C

Vochtgehalte ondergrond: < 4% vocht  
Te testen via een carbidmeting.

Relatieve luchtvochtigheid: Maximaal 80% R.H.

Dauwpunt: Pas op voor condensatie!

De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te liggen dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, witte verkleuring of kleverigheid (carbamaat vorming) op de vloerafwerking te verminderen.

## Applicatie

Verwerkingstijd bij 20°C	20 minuten
Stofdroog 20°C	4,5 uren
Overloopbaar bij 20°C	12 uren

Controleer voor het aanbrengen het vochtgehalte van de ondergrond, R.H. en dauwpunt.

SL-PU D60 uitgieten en gelijkmatig verdelen met een vlakke of getande spaan.  
Bij voorkeur de emmer in 1 keer uitgieten, dit in verband met de snelle reactie wanneer het materiaal in de emmer achterblijft.

## **Opmerkingen**

SL-PU D60 niet toepassen op ondergronden met optrekkend vocht.

Vers aangebrachte SL-PU D60 moet worden beschermd tegen vocht, condensatie en water gedurende minimaal 24 uur.(+20 °C)

Niet-uitgehard materiaal reageert met water (foaming), daarom tijdens de uitvoering vermijden dat er zweetdruppels in het materiaal vallen, door Quartzline hoofd- en polsbanden te gebruiken!

Gemengd materiaal direct verwerken, omdat bij bereiken van het einde van de verwerkingstijd de vloeit en ontluchting vermindert.

Een foutieve beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een vermindering van de levensduur en terugkerende scheurvorming.

Gebruik materiaal met gelijke batchnummers om verzekerd te zijn van een exact gelijke kleur.

Vloerverwarming of hoge omgevingstemperatuur, gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde omstandigheden leiden tot afdrucken in de hars.

Als verwarmen is vereist, gebruik dan geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders. Deze veroorzaken grote hoeveelheden van zowel CO<sub>2</sub> als H<sub>2</sub>O waterdamp die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilator systemen.

Oneffenheden in de ondergrond, alsmede insluitingen van vuil blijven na het aanbrengen van een dunne seallaag zichtbaar. Ondergrond en aangrenzende vlakken dienen vooraf goed te worden schoongemaakt.

De SL-PU D60 verwerken in een ruimte waarvan de raampartijen zijn afgeplakt, dit om direct zonlicht tegen te houden en opwarmen van de vloer te voorkomen. Binnendringend zonlicht kan nadelig zijn voor het ontlichten en vloeien van de gietvloer, en kan andere oppervlakte storingen met zich mee brengen.

## **Reiniging / onderhoud**

Voor een duurzaam behoud van de vloer na de afwerking, dienen alle gemorste verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en moet regelmatig worden schoongemaakt met gebruik van geschikte reinigingsmiddelen en met behulp van borstels, schrob-/zuigmachines, rubber wissers, hoge druk reiniging, enz.

**Maak de vloer schoon met handwarm water. Gebruik geen heet water (hoger dan 40°C).**

## **Waarde basis**

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

### **Gezondheids- en veiligheidsinformatie**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

### **Wettelijke kennisgeving**

De informatie, en vooral de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Quartzline producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Quartzline met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk kunnen de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat aan deze informatie en adviezen geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.

Quartzline behoudt zich het recht om eigenschappen van producten te veranderen.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.